

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ Nr./.....

- Cod unic de identificare al produsului-tip: MIXTURA ASFALTICA cod : EB 8 rul 50/70**
// (fosta BA8)
- Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții** (astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul .4): Lot nr...../2014
- Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă** (astfel cum este prevăzut de fabricant):
Pentru straturi de uzura pentru drumuri si alte zone de circulație , supuse sau nu reglementarilor privind comportarea la foc , conform SR EN 13108-1:2006
- Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului** (astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul 5):
SC CAPITALIST PRODCOM SRL , loc Astileu nr. 75/F , jud Bihor
Punct de lucru : Statia de mixturi asfaltice , loc Astileu nr.287
- (După caz) **Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat** (al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011):
Ing. LAZA MARIA – telefon : 0745 / 502524
- Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții** (astfel cum este prevăzut în anexa V): 2⁺
- În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:**
SC RAD CERT SRL BUCURESTI , numar de identificare :2293 , a efectuat : inspectia inițiala a fabricii și controlului producției în fabrica , în cadrul sistemului: 2⁺ și a emis Certificatul pentru controlul producției în fabrică , nr.
- Performanța declarată**

Caracteristici esențiale		Performanța	Specificatiile tehnice armonizate
Granulozitatea, pe site , (trecere ,% de masa)	D	90---100	SR EN 12697-2
	2	10---50	
	0,063	5--17	
Continut de liant		TL _{min} 6.4(6,5)	SR EN 12697-1
Volum de goluri in mixtura		V _{max} 5,0(3,8)	SR EN 12697-5
Sensibilitatea la apa		NPD	SR EN 12697-12
Temperatura mixturii, °C		140--180	SR EN 12697-13
Modul de rigiditate , la 20°C , 124ms , MPa , min		S _{min} 4500(4624)	SR EN 12697-26
Valori Marshall	Stabilitatea(S) kN	S _{max} 10.0(8,5)	SR EN 12697-34+A1
	Fluajul(I) , mm	F ₂ (2,5)	SR EN 12697-8
	Raportul S/I	Q _{min} 3,0 (3,4)	SR EN 12697-8
	Absorbția de apa , %	2,5	SR EN 13108-1-anexa B
Rezistența la deformatii permanente (fluaj dinamic):	Deformația la 50°C , 300kPa si 10000 imps, μm/m, max	18.725	SR EN 12697-25
	Viteza de deformatie la 50°C , 300kPa si 10000 ims, μm/m/ciclu , maxim	f _{cmax} 1.0 (0,75)	SR EN 12697-22+A1
Rezistența la onieraj	Viteza de deformatie la onieraj , mm/1000 cicluri	NPD	SR EN 12697-22+A1
	Adancimea fagasului , % din grosimea initiala a probei	NPD	SR EN 12697-22+A1
Rezistența la oboseala (numar de cicluri)		NPD	SR EN 12697-24
Rezistența la abraziune		NPD	SR EN 12697-16
Substanțe periculoase		NPD	---

- Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 8 .Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:
Ing. LAZA MARIA – Reprezentant autorizat
(numele și funcția)

.....
(locul și data emiterii)

.....
(semnătura)